

## BOLETIM TÉCNICO

### POLY MASSAPLIC | Cola Azulejo e Pastilha

POLY MASSAPLIC é um adesivo à base de resinas homopolimeras de PVA, incorporada com plastificantes e aditivos especiais. O produto foi desenvolvido para assentamento e sobreposição de azulejos, cerâmicas, ladrilhos, pastilhas e pedras. Já vem pronta para uso, proporciona alta resistência, economia e rapidez. Pode ser aplicada sobre azulejos, cerâmicas, *drywall*, ladrilhos, madeira sem verniz (porosa), pastilhas e pedras. POLY MASSAPLIC dispensa o uso de argamassa e não altera a aparência das peças, inclusive pastilhas com acabamentos especiais e espelhadas.

#### Instruções de Uso:

##### Preparo das superfícies

O verso das peças a serem assentadas deve estar seco e limpo. A superfície onde será feita a aplicação deve estar plana, rígida, seca, limpa e livre de qualquer resíduo ou acabamento que possa interferir no processo de colagem da MASSAPLIC. Antes de efetuar uma sobreposição, certifique-se que não existam peças soltas. Em caso de peças soltas, cole-as com MASSAPLIC e espere o tempo normal de secagem para seguir com a sobreposição.

##### Modo de usar

Utilize uma espátula plástica dentada para aplicar o produto sobre a superfície que receberá o revestimento. Espalhe até 2m<sup>2</sup> por vez, com o auxílio da espátula. Inicie o assentamento das peças de baixo para cima. Respeite os espaços entre as peças (juntas), prevendo sua dilatação ou retração. Limpe, com um pano úmido, qualquer excesso de MASSAPLIC que fique sobre a peça.

##### Para Assentar Pastilhas

Não usar cimento, o produto está pronto para uso.

##### Para Assentar Pisos Cerâmicos

É necessária a colocação entre 10 e 15% de cimento à quantidade do produto a ser usado. Misturar o cimento com um pouco de água e em seguida adicionar ao COLA AZULEJO MASSAPLIC.

**IMPORTANTE:** O PRODUTO DEVE SER APLICADO NA PAREDE, NÃO NO VERSO DO REVESTIMENTO. Ao realizar sobreposições de pastilhas em revestimentos lisos, inicie o trabalho de baixo para cima, assentando uma fileira por vez até a secagem para que as peças não escorram. Outra alternativa para evitar que as peças deslizem durante a aplicação é a utilização de calço ou fita crepe. Este procedimento não é necessário em caso de instalação de revestimentos cerâmicos ou porcelanatos, por se tratarem de peças maiores.

### Causas Prováveis de Problemas

- Paredes e/ou azulejos úmidos;
- Paredes não desempenadas;
- Azulejos empenados;
- Demora excessiva na colocação dos azulejos após aplicação do produto;
- Excesso ou falta de produto;
- Azulejos assentados sem a devida folga para dilatação ou contração;

### Propriedades:

- **Tempo de pega: 15 minutos**

Se houver, portanto, necessidade de algum ajuste nas peças já colocadas, o azulejo poderá ser retirado até este tempo de 15 minutos sem sofrer alteração na linha de colagem.

- **Tempo de secagem total: 24 horas**

Os tempos de pega e de secagem total podem sofrer alterações dependendo da exposição maior ou menor aos raios solares e também no caso de a temperatura ambiente estar maior ou menor do que 25°C.

- **Rendimento:** de 1 a 1,5 kg/m<sup>2</sup>, desde que se utilize uma desempenadeira dentada com altura nos dentes de 3 a 4 mm.

### Dados Técnicos:

#### Especificações

Aspecto	Pasta
Cor	Branca
pH	6,5 – 8,5
Viscosidade (cP) – s6/20rpm a 25°C	40000 – 65000
Sólidos (%)	69,00 – 74,00
Densidade (g/mL)	1,55 – 1,70
Validade	24 meses



### Embalagens:

- Caixa com 12 frascos de 700g
- Caixa com 12 frascos de 1,5 kg
- Baldes de 5 kg.

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

### Estocagem:

Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 30°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de durabilidade pelo tempo de validade indicado.

### **Segurança:**

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de derramamento, remova o produto, destinando-o a um depósito de lixo não necessariamente industrial. O excedente poderá ser lavado sem maiores problemas. O solvente natural deste produto é a água e, portanto, no caso de contato com roupas, elas devem ser lavadas imediatamente com água e sabão antes do produto secar. As ferramentas utilizadas na aplicação do produto devem ser lavadas em água corrente. Não use recipientes metálicos para transferir ou guardar o produto.

### **Em caso de emergência, entre em contato com:**

**CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA**

**INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS**

**(011) 3069-8571 – 08000.148.110.**

### **Suporte Técnico:**

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

## **Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.**

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.